




Peaux Brutes



Peaux en rivière



Peaux finies



Préparation avant Tannage

Il est important de comprendre que ce qu'il va suivre est primordial afin d'obtenir une peaux finie de la meilleure qualité possible.

Il ne faut pas sélectionner des peaux tachées de peinture côté laine. Car ces imperfections ne partent pas durant le process de tannage.

Il faut dépouiller l'animal le plus vite possible après l'abatage, la carcasse doit être encore chaude pour plus de facilités techniques, et ne pas risquer de l'endommager.

Il faut bien positionner l'incision de manière à ne pas créer de dissymétrie. Il est très important d'avoir une parfente équilibrée afin d'avoir une peaux finie harmonieuse.

www.tanneriedumas.com

07 49 96 43 12 / fabrication@tanneriedumas.com


Lorsque l'on sépare la peau de la carcasse,
faire bien attention à ne pas la trouver avec le couteau.
L'idéal serait de faire cette étape au poing,
comme dans l'ancien temps,
ou bien avec un couteau muni d'une contre lame.



Peaux Brutes

Finalement, ne pas réaliser des entailles nommées
"coutelures" sur les flancs. Celles ci s'ouvriront
inévitablement durant la fabrication
et provoqueront des déchirures dans la peau.

Ne pas oublier d'ouvrir les pattes et d'enlever les os.
Essayez de ne laisser aucune viande ni graisse.,
celle ci est un obstacle au sel
qui va servir ensuite à sa déshydratation.



Peaux en rivière

La conservation sert à protéger les peaux contre la putréfaction entre le moment de leur dépouille et celui de leur mise en travail dans l'atelier de rivière.

A savoir que dès que la bête a été abattu le travail de décomposition commence.

Il faut attendre que la dépouille soit froide
avant de la saler.

Veillez à mettre du sel sur l'ensemble de la surface de la peau côté chair sans oublier une seule partie.
(Environ 1kg de sel fin pour une petite peau de type chevreau)



Peaux Brutes

Ensuite, installez la peau sur un plan de travail incliné
afin que la saumure s'écoule.





Peaux Brutes



Peaux Brutes



Peaux finies



Une fois la saumure écoulée (environ 3h)
il vous faut plier la peau dans le sens de la longueur,
patte avant contre patte avant et patte arrière contre patte arrière.

Dès lors, vous devez la stocker dans un endroit frais (à 4°C) ((surtout pas au soleil)) et sec
(attention à l'humidité qui endommage les tissus cutanés, la peau ne doit pas être
exposé à la pluie !) à l'abris évidemment des rongeurs.

Cet état de “stockage” ne doit pas être de longue durée,
il est important de nous apporter la peau le plus rapidement possible.

La dépouille a une importance sur la qualité de la peau brute.
Si elle est effectuée correctement, en de bonnes conditions, la peau ne subit aucun
dommage, le cas échéant, la peau finie ne va pas être de très bonne qualité,
indépendamment de son tannage.

L'ensemble de ces conseils n'engage pas toutefois la responsabilité
du tanneur à obtenir une peau tannée parfaite.

La peau reste un support vivant évoluant à son gré ! :)