# Préparation avant tannage

Il est important de comprendre que ce qu'il va suivre est primordial pour obtenir une peau de la meilleure qualité possible.

## 1. Choix des peaux pour la fabrication fourrure

Il est important de ne pas sélectionner des peaux tachées de peinture côté laine de reconnaissance. Celles-ci ne s'enlèvent que souvent partiellement ou nullement. Ne prenons donc pas le risque.

## 2. Dépouille

Il est important de dépouiller l'animal le plus tôt possible après l'abattage. Dès celui-ci effectué, comme la bête est encore chaude elle s'enlèvera plus facilement. Cela sera plus difficile si la carcasse est froide.

La dépouille peut générer des défauts. En effet si l'incision n'est pas dans l'axe de l'animal, on obtiendra une dissymétrie de la peau. Il est donc impératif de faire attention à réaliser une parfente équilibrée où chaque côté doit être identique afin d'avoir une peau finie de forme harmonieuse.



Bonne parfente Mauvaise parfente

Lorsque l'on sépare la peau de la carcasse une fois l'animal abattu, faire bien attention à ne pas trouer la peau avec le couteau, l'idéal serait de le faire avec le poing comme les pratiques anciennes ou bien avec un couteau muni d'une contre lame.

Finalement, essayez de ne pas réaliser des entailles nommées : coutelures. Celles-ci ne peuvent que s'ouvrir ultérieurement lors du travail en tannerie.



TANNERIE DUMAS- La combe du prieuré - 07100 Annonay – 06 81 84 07 09 - dumas.tannerie@gmail.com




Couteau avec contre lame

Ne pas oublier d'ouvrir les pattes avec le couteau et d'enlever les os. Essayez enfin de ne laisser aucune viande ni graisse. La graisse étant un obstacle au sel qui va servir à sa déshydratation et qui va être employé ultérieurement.

### 3. Conservation

La conservation sert à protéger les peaux contre la putréfaction entre le moment de leur dépouille et celui de leur mise en travail dans l'atelier de rivière. Dès que la bête a été abattue, le processus de décomposition commence.

Il faut donc attendre que la peau soit froide pour saler. Puis installez la peau sur un plan incliné afin que la saumure s'écoule. Veillez à mettre du sel sur toute la surface de la peau sans oublier une partie (environ 1 kg de sel fin pour une petite peau).

Une fois la saumure écoulée (2h-3h), plier la peau : pattes contre pattes dans le sens de la longueur et la disposer dans un endroit à 4°C non humide, à l'abri des rats et des souris. Si vous êtes dans l'impossibilité de la stocker à 4°C, privilégiez l'environnement le plus frais



TANNERIE DUMAS- La combe du prieuré - 07100 Annonay – 06 81 84 07 09 - dumas.tannerie@gmail.com

possible, également à l'abri du soleil et de la pluie. Ensuite, il est important de nous amener la peau dès que possible.

On peut dire que la dépouille a une importance sur la qualité de la peau brute. En effet, si elle est effectuée correctement, et en de bonnes conditions, la peau ne subit aucun dommage ; au contraire, si elle est mal faite, elle peut endommager gravement la peau.

## 4. Finissions à préciser

Aspect de la découpe : Choisir la forme finale voulue : 1 seul choix possible

Échantillonnage sans les contours

Échantillonnage avec les contours

Aspect de la laine : Choisir le rendue de la laine voulue : 1 seul choix possible

Finissage ras

Finissage bouclé

Conclusion : L'ensemble de ses conseils n'engage pas toutefois la responsabilité du tanneur à obtenir une peau parfaite. La peau reste un support vivant évoluant à son gré.



TANNERIE DUMAS- La combe du prieuré - 07100 Annonay – 06 81 84 07 09 - dumas.tannerie@gmail.com